

PRODUKTINFORMASJON



AGS 3550

Artnr: 3550

Permanent graffitibeskyttelse



1-komponents permanent graffitibeskyttelse med polysilazan. Hindrer effektivt at tusj og anilin- og spraygraffiti trenger inn i overflaten. Øker livslengden til underliggende maling. Lang holdbarhet.

AGS TutoProm er en svært effektiv permanent 1-komponentbeskyttelse mot graffiti. Består av en polysilazan/nitrogensammensetning som gir en svært hard binding til overflaten. Hindrer effektivt at tusj og spraygraffiti trenger inn i overflaten. **AGS TutoProm** motstår de fleste anilinfarger som har vist seg å være vanskelige å fjerne. **AGS TutoProm** gir matte overflater en frisk og blank glød.

AGS TutoProm kan påføres de fleste harde yter som lakket metall (busser, tog, billettmaskiner, postkasser) aluminium, galvanisert metall, plast og trafikkskilt.

AGS TutoProm må **ikke** påføres porøse overflaterute.

SLIK GJØR DU DET:

Rengjør først overflaten nøye for å fjerne graffiti og annen forurensning som trafikkstøv, voks, olje, malingsrester o.l. Overflater som ikke skal behandles, bør dekkes til. Påfør **AGS TutoProm** med vaskepels eller en fille på mindre områder. Påføres i **ett tynt lag**. På matte overflater eller overflater som absorberer bør det påføres et litt tykkere lag. Støvtørr etter ca. 1-2 timer. For full motstandskraft mot graffiti kreves herding på ca. 7 døgn, men den tåler graffiti allerede etter 1 døgn. Påførings- og overflatetemperatur må være mellom +5 - +30 °C. Den relative luftfuktigheten bør ikke overstige 80 %. Ikke påfør i direkte sollys.

OBS! Ved for tykk påføring er det fare for at beskyttelsen kan krakelere.

Graffiti fjerning på AGS TutoProm

Bruk en mild graffiti fjerner, for eksempel **AGS 560** eller **AGS 221 Tynn**, ved graffiti fjerning. På mindre områder kan man bruke en klut. Etterskyl med vann. På større områder brukes høytrykk på ca. 50-100 bar med en temperatur på ca. 50-60 °C. Arbeid alltid nedenfra og opp. Ved vanskelig graffiti kan **AGS 5 SR** brukes i tillegg.

OBS! **AGS 5 SR** må brukes med forsiktighet fordi **AGS TutoProm** kan skades ved gjentatt bruk.

Dosering

Brukes som konsentrat.

Forbruk

På harde og blanke ikke-sugende overflater holder 1 liter **AGS TutoProm** til ca. 60-80 m². På matte og litt mer sugende overflater holder 1 liter **AGS TutoProm** til ca. 40-50 m².

Tekniske data

- Fargeløs væske.
- Leveres i 1- eller 5-liters metallemballasje.
- Ammoniakkliggende lukt.
- Flammepunkt 7 °C.
- Inneholder 3-(trietoxisilyl)-1-propanamin.

Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 12 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Bruk beskyttelseshansker og vernebriller. Bruk beskyttelsesmaske i lukkede rom.

Merking



**ETSENDE
BRANNFARLIG
FARLIG VED SVELGING**

Farlig gods ifølge ADR.

Se sikkerhetsdataark for å få mer informasjon.

Oppdatert: 10.08.09

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se